

KARTA TECHNICZNA



Nazwa handlowa: **Altax Lakierobejca Premium**

Przeznaczenie produktu: do dekoracji i zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi elementów z drewna oszlifowanego użytkowanych na zewnątrz.

Postać produktu: produkt płynny, lekko gęsty - niekapiący, gotowy do użycia.

Przykładowe miejsca zastosowań: elementy drewniane, np.: elewacje, bramy, płoty, meble ogrodowe, drzwi, framugi, okna, parapety, balustrady, drewniane elementy ogrodowe, donice, pergole itp.

Sposób aplikacji: pędzel do produktów rozpuszczalnikowych, bardzo cienkie warstwy.

Zalecana liczba warstw: 2

Wydajność: 20 m²/1 L (przy jednej warstwie)

Wykończenie: satynowy półpołysk

Czas schnięcia: 12 h

Liczba kolorów: 8

Dostępne pojemności: 250 ml, 750 ml, 2,5 L, 5 L

Mycie narzędzi: benzyna lakowa

Stosowanie:

1. Przygotować powierzchnię - drewno powinno być powietrzno-suche (maks. 20% wilgotności), czyste i oszlifowane/gładkie.
2. Przed malowaniem lakierobejcę delikatnie wymieszać, czynność tę powtarzać co jakiś czas także podczas malowania, aby pigmenty nie osiadły na dnie.
3. Nanieść pędzlem bardzo cienką warstwę produktu, rozcierając go maksymalnie wzdłuż stojów drewna – zbyt gruba warstwa może wydłużyć proces schnięcia nawet kilkukrotnie.
4. Odczekać co najmniej 12 godzin, następnie nanieść drugą, bardzo cienką warstwę.

UWAGA! Jeżeli drewno jest surowe i nie było wcześniej zabezpieczone przed pleśniami, grzybami i owadami, to należy przed malowaniem zastosować impregnat gruntujący marki Altax.

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny
ul. Andrzejskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Ostateczny efekt zabezpieczenia, wygląd powierzchni oraz jej trwałość zależą od jakości, gatunku i naturalnego koloru drewna, sposobu jego obróbki oraz liczby naniesionych warstw preparatu.

Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się korzystać z produktu z tej samej serii produkcyjnej.

Naklejka kolorystyczna na opakowaniu przedstawia jedynie kolor poglądowy, ostateczny kolor zaleca się ocenić i wybrać na podstawie wzorników/wymalowań dostępnych w sklepie.

Optymalny zakres temperatur podczas malowania: **min. +10°C, max. +25°C.**

Chronić przed mrozem – produkt przemrożony nie nadaje się do użycia.

Skład chemiczny: benzyna lakowa, żywice, pigmenty, środki pomocnicze przetworzone w postaci ciekłej mieszaniny.

Przechowywanie: Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywanie produktu w nieuszczelnym opakowaniu spowoduje jego nieodwracalne zżelowanie i produkt nie będzie nadawał się do użycia.

Środki ostrożności: Przechowywać pod zamknięciem. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. **Zawartość/pojemnik usuwać do** odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. **Dodatkowe informacje BHP:** Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. **W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:** wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. **W PRZYPADKU POŁKNIECIA:** Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

Zawiera: 2-etyloheksanian kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

Informacje BHP i PPOZ: Podczas prac stosować się do ogólnych zasad BHP. Produkt jest niepalny i nieklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki).

LZO dopuszczalna zawartość: 400 g/L – kategoria A/e.

LZO maksymalna zawartość: 400 g/L.

Kod UFI: 5V00-00QY-J00V-F6SM

Dane umieszczone w Karcie Technicznej zawierają ogólne informacje o produkcie i wskazują zalecane przeznaczenie produktu. Sherwin-Williams Poland nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za użycie produktu do innych celów niż wskazanych Karcie Technicznej. W szczególności Sherwin-Williams Poland nie ponosi odpowiedzialność za dalsze szkody spowodowane niewłaściwym użyciem produktu i to zarówno w odniesieniu do mienia jak i osób.

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240

Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny

ul. Andrzejskiego 23, 60-119 Poznań

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

www.altax.pl